FIBROMARK

FICHA TÉCNICA

Placa MGO de sulfato de magnesio

Placa mineral de óxido de magnesio, fabricada con sulfato de magnesio (sin cloruros), para forjados y entrepisos sobre estructura metálica, tabiques, techos, fachadas y zonas húmedas.



Formatos y precios orientativos

Formato	2.440 × 1.120 mm (2,73 m² por placa)
Espesores	12, 15 y 18 mm
Uso del 18 mm	Forjados y entrepisos sobre estructura metálica
Acabado	Textura microgranulada
Venta	Por placa suelta, sin pedido mínimo (se envía paletizada)

Propiedades

Composición	Óxido de magnesio con sulfato de magnesio, sin cloruros
Reacción al fuego	A1, no combustible
Humedad	No se hincha ni se pudre; apta para zonas húmedas
Corrosión	No corroe tornillos ni perfiles metálicos
Hongos y plagas	Material mineral: no lo atacan hongos, termitas ni roedores

Por qué sulfato y no cloruro

Las placas MGO de cloruro pueden absorber humedad del ambiente, «sudar» y corroer tornillos y perfiles. Las de sulfato de magnesio evitan ese problema y por eso son las adecuadas para steel framing.

Usos

- Forjados y entrepisos (18 mm)
- Tabiques, trasdosados y falsos techos
- Fachadas y cerramientos exteriores
- Baños, cocinas y zonas húmedas
- Protección contra incendios en construcción modular

Puesta en obra

- Se corta, perfora y atornilla en obra con herramienta habitual
- Admite pintura, estuco, mortero y cerámica
- Ver la guía de montaje de Fibromark para separaciones de tornillos y juntas

Datos orientativos del producto. Para usos estructurales o con exigencias especiales de fuego o acústica, consúltanos y sigue siempre lo que indique el proyecto. Fibromark puede actualizar esta ficha sin previo aviso.