FIBROMARK

FICHA TÉCNICA

Placa lisa de fibrocemento

Placa de cemento reforzado con fibras para fachadas, cerramientos, tabiques y zonas húmedas en construcción en seco y steel framing. No arde, no se hincha con la humedad y no se deforma con el calor.



Formatos y calidades

Formatos	2.440 × 1.220 mm y 2.850 × 1.220 mm
Espesores	6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20 y 22 mm
Calidad multiuso	Densidad 1.250 kg/m³: revestir y tabicar
Calidad alta densidad	Densidad 1.450 kg/m³: cargas, impactos y suelos
Superficie	En bruto, ligeramente rugosa, buena adherencia
Venta	Por palet completo

Propiedades

Resistencia media a flexión	14–22 MPa
Flexión en sentido longitudinal	16–22 MPa
Flexión en sentido transversal	12–18 MPa
Resistencia al impacto	> 3,0 kJ/m²
Movimiento con la humedad	0,06 %
Delaminación	No tiene
Reacción al fuego	Clase A, incombustible (norma GB 8624)

Acabados por encargo (hasta 12 mm)

- Lijado y calibrado
- Pulido
- Hidrofugado (multiuso o alta densidad)
- Imprimación
- Canto biselado

Usos

- Fachadas, cerramientos y fachada ventilada
- Tabiques y trasdosados en baños, cocinas y locales
- Base para alicatar, pintar o revestir con mortero
- Placa en alta densidad para zonas de carga e impacto

Almacenaje y manipulación

- Almacenar en horizontal, sobre superficie plana y seca, protegido de la lluvia
- Mover las placas de canto, entre dos personas, sin arrastrarlas
- Cortar con disco de diamante o sierra de calar con hoja para fibrocemento, con aspiración y mascarilla

Datos orientativos del producto. Para usos estructurales o con exigencias especiales de fuego o acústica, consúltanos y sigue siempre lo que indique el proyecto. Fibromark puede actualizar esta ficha sin previo aviso.