



FICHA TÉCNICA PLACA FIBROCEMENTO FIBROBOARD



Servicios Fibromark, s.l
(Valencia) www.fibromark.com
mail: info@fibromark.com

C/ Particular Nº10, 46470 Massanassa
tlf: 663435353

PROPIEDADES	Unidades	Tablero de Fibrocemento
Densidad	kg/m ³	1400
Flexibilidad	MPa	>9
Conductividad térmica	w/m.k	< 0.29
Dureza al impacto	kJ/mm ²	>3.0
Fuerza de extracción del tornillo	N/mm	< 0.2
Porcentaje de absorción de humedad	%	< 10
Resistencia vertical a flexión	MPA	16-22
Resistencia horizontal a flexión	MPA	12-18
Resistencia media a flexión	MPA	14-22
Delaminación/disgregación		No tiene
Porcentaje de movimiento a humedad	%	0.06
Porcentaje de expansión a contracción	%	< 0.09
Porcentaje de expansión a humedad	%	< 0.19
Resistencia al fuego		Cumple la norma GB8624A clase A de resistencia al fuego